

UA Ґрунтовка-концентрат 1:4 водно-дисперсійна акрилова глибокого проникнення «SuperBase 1:4»

RU Грунтовка-концентрат 1:4 водно-дисперсионная акриловая глибокого проникнення «Super Base 1:4»

EN Deep-penetrating water dispersion acrylic primer concentrate «Super Base 1:4»

зовні / всередині приміщень

Застосовується для покращення адгезії до різних поверхонь (окрім металевих) перед проведенням оздоблювальних та фарбувальних робіт, наклеюванням шпалер, кахелю, паркету, підлогових покриттів.

снаружи / внутри помещений

Применяется для улучшения адгезии к различным поверхностям (кроме металлических) перед проведением отделочных и окрасочных работ, наклеиванием обоев, кафеля, паркета, напольных покрытий.

exterior / interior

It is intended for improving of adhesion to the different surfaces (except metal) before finishing works and coating with waterborne paints, gluing of wallpapers, application of tile, setting of parquet and other flooring.



плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months
фасування / фасовка / package	1 л; 2 л; 5 л	1 л; 2 л; 5 л	1 l; 2 l; 5 l

розведення / разведение / delution	застосування / использование / directions	норма витрати ґрунтовки-концентрату в 1 шар / норма расхода грунтовки-концентрата в 1 слой / consumption rate of primer concentrate of 1 layer
без розведення / без разведения / no delution	у випадках надмірно крихких поверхонь, які осипаються / в случаях излишне хрупких поверхностей, которые осыпаются / in cases of extremely fragile surfaces, which sheds its grains	80-125 мл/м ² 80-125 ml/m ²
1:1	дуже крихкі, пористі та сильнопоглинаючі поверхні: газобетон, пінобетон і т.п. / очень хрупкие, пористые и сильнопоглощающие поверхности: газобетон, пенобетон и т.п. / very fragile, porous and extremely absorbing surfaces: gasconcrete, aerated concrete and alike	40-60 мл/м ² 40-60 ml/m ²
1:2	поверхні із середньою поглинальною здатністю: штукатурка, гіпсокартон, ДСП, ДВП і т.п. / поверхности со средней поглощающей способностью: штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.п. / surfaces with medium absorbing properties: stuccos, gyp-sum boards, MDF, chipwood boards and alike	25-40 мл/м ² 25-40 ml/m ²
1:4	поверхні із слабкою поглинальною здатністю: камінь, бетон, цегла і т.п. / поверхности со слабой поглощающей способностью: камень, бетон, кирпич и т.п. / surfaces with poor absorbing properties: stone, concrete, brick and alike	15-25 мл/м ² 15-25 ml/m ²



- глибоко проникає та укріплює основу покриття / глибоко проникает и укрепляет основу покрытия / it penetrates deeply and hardens base layer
- збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям / it improves adhesion of building materials to the base layers
- знижує витрату фарб, збільшує термін служби лакофарбового покриття / снижает расход красок, увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия / it lessens consumption of paints, and extends life period of paint product