

UA Штукатурка структурна
акрилова «Короїд»
2,0-2,5 мм

RU Штукатурка структурная
акриловая «Короед»
2,0-2,5 мм

EN Decorative stucco
«Bark Beelte»
size of grain 2,0-2,5 mm

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

exterior / interior



Використовується як фінішне покриття з фактурою «короїд» при обробці пористих і газо-бетонних основ, а також мінеральних штукатурок, гіпсокартону, бетону, гіпсових поверхонь, теплоізоляційних систем, стін з каменю, азбестоцементу усередині та зовні приміщень. Рекомендується для обробки поверхонь з високим експлуатаційним навантаженням.

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой «короед» при отделке пористых и газобетонных оснований, а также минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей, теплоизоляционных систем, стен из камня, асбестоцемента внутри и снаружи помещений. Рекомендуется для отделки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

It is intended for finishing with a «bark beetle» structure when it is applied on porous and gasconcrete surfaces and also for mineral stuccos, gypsum boards, concrete, gypsum surfaces, insulating systems, stone walls, asbestos cement indoors and outdoors. It is recommended for application on the surfaces with high exploitation load.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки)	white (base A – pastel shades)
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	широкий шпатель, машинний спосіб	широкий шпатель, машинный способ	wide applicator, machine way
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	при товщині шару 2,5 мм – 3,6-4,0 кг/м ²	при толщине слоя 2,5 мм – 3,6-4,0 кг/м ²	If thickness of layer is 2,5 mm – 3,6-4,0 kg/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months
фасування / фасовка / package	18 кг; 30 кг	18 кг; 30 кг	18 kg; 30 kg
класифікація / классификация / classification ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₀ S ₅ V ₄ W ₂ A ₃ C ₀		



- стійка до атмосферних впливів, дії вологи та механічних навантажень / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и механическим нагрузкам / weather resistant, water resistant, resistant to mechanic load
- створює еластичне рельєфне покриття / создает эластичное рельефное покрытие / it creates an elastic structured coating
- паропроникна, стійка до води / паропроницаемая, стойкая к воде / water resistant, vapor permeable

Зразок Штукатурки структурної акрилової «Короїд» 2,0-2,5 мм Образец Штукатурки структурной акриловой «Короед» 2,0-2,5 мм Sample of Decorative stucco «Bark Beelte» size of grain 2,0-2,5 mm

