

UA Грунтовка по іржі  
ПФ-010 М

RU Грунтовка по ржавчине  
ПФ-010 М

EN Anticorrosion primer  
PP-010 M

зовні / всередині приміщень

Призначена для антикорозійного захисту всіх видів металевих поверхонь (будівельних металлоконструкцій, труб, зовнішніх поверхонь водонапірних башт, гаражів, деталей машин і механізмів, с/г техніки, ґрат, воріт та ін.), а також дерев'яних поверхонь під покриття алкідними емалями та масляними фарбами.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для антикоррозийной защиты всех видов металлических поверхностей (строительных металлоконструкций, труб, внешних поверхностей водонапорных башен, гаражей, деталей машин и механизмов, с/х техники, решеток, ворот и др.), а также деревянных поверхностей под покрытие алкидными эмалями и масляными красками.

exterior / interior

It is intended for anticorrosion protection of all types of metal surfaces (construction metal structures, tubes, outer surfaces of water towers, garages, details of machines and working parts, farming machinery, cages, frames and others) and wooden surfaces before application of alkyd enamels and oily paints.



плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкідный лак	alkyd varnish
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	3 кольори	3 цвета	3 colors
розчинник / растворитель / solvent	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш	уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь	white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач, метод занурення	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунання	a brush, a roller, a paint gun, dipping
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	60-100 г/м <sup>2</sup>	60-100 г/м <sup>2</sup>	60-100 g/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	24 години	24 часа	24 hours
СП / СГ / VP	12 місяців	12 месяцев	12 months
фасування / фасовка / package	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg



- містить модифікатор іржі, який запобігає подальшій корозії. Може наноситися прямо на іржі за умови, якщо шар іржі не більше 100 мкм / содержит модификатор ржавчины, который предотвращает дальнейшую коррозию. Может наноситься прямо на ржавчину при условии, если слой ржавчины не более 100 мкм / it contains corrosion inhibitor, which prevents further corrosion spreading. it can be applied directly on rust if the maximal thickness of rust layer is 100 microns
- відрізняється хорошою адгезією, як до матеріалу основи, так і до шарів, які будуть наноситися поверх ґрунтовки / отличается хорошей адгезией, как к материалу основания, так и к слоям, которые будут наноситься поверх грунтовки / it had good adhesion to the material of base layer and to the coats which will be applied on the primer
- значно зменшує витрату емалі та продовжує строк служби лакофарбового покриття / значительно уменьшает расход эмали и продлевает срок службы лакокрасочного покрытия / it significantly lessens enamel consumption and endures life period of paint coat

## Перелік кольорів Грунтовки по іржі ПФ-010 М Перечень цветов Грунтовки по ржавчине ПФ-010 М A color range of Anticorrosion primer PP-010 M

Матові кольори / матовые цвета / matt colors



сіра  
серая / grey



червоно-коричнева  
красно-коричневая / red brown



чорна  
черная / black

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.