

UA Фарба для цоколів та фасадів

RU Краска для цоколей и фасадов

EN Paint for socles and facades



зовні приміщення

Призначена для фарбування мінеральних поверхонь (бетонні основи, цементні штукатурки), з яких виконані цоколи і фасади будівель, а також інші поверхні. Фарбу можна наносити на поверхні, раніше пофарбовані водно-дисперсійними, алкідними та масляними фарбами. Рекомендується для фарбування бетонних основ для захисту бетону від карбонізації та запобігання корозії залізобетонних конструкцій.

снаружи помещений

Предназначена для окраски минеральных поверхностей (бетонные основания, цементные штукатурки), из которых выполнены цоколи и фасады зданий, а также другие поверхности. Краску можно наносить на поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными, алкидными и масляными красками. Рекомендуется для окраски бетонных оснований для защиты бетона от карбонизации и предотвращения коррозии железобетонных конструкций.

exterior

It is intended for coating of mineral surfaces (concrete bases, mortar plasters), of socles and facades of the buildings are made and other surfaces. The paint can be applied on the surfaces previously coated with waterborne, alkyd and oil paint products. It is recommended for coating of concrete bases to protect concrete against carbonization and to prevent corrosion of ferro-concrete constructions.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акриловий латекс	акриловый латекс	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	10 кольорів, база С	10 цветов, база С	10 colors, base C
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс	1 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	110-210 г/м ²	110-210 г/м ²	110-210 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	2 години	2 часа	2 hours
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months
фасування / фасовка / package	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг	1,2 kg; 3,5 kg; 6 kg; 12 kg
класифікація / классификация / classification ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₃ S ₂ V ₁ W ₂ A ₃ C ₀		



- підвищена стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, УФ та перепадів температур / повышенная стойкость до атмосферных влияний, механических воздействий, УФ и перепадам температур / advanced resistance to weather effects, mechanic load, UV and temperature differences
- створює водовідштовхувальне покриття / создает водоотталкивающее покрытие / it creates a water resistant coating
- підвищена зносостійкість покриття / повышенная износостойкость покрытия / advanced durability of the coating

Перелік кольорів Фарби для цоколів та фасадів Перечень цветов Краски для цоколей и фасадов A color range of Paint for socles and facades



Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.