



НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ,
ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

20375
ДСТУ ISO/IEC 17025

Дослідницько-випробувальний токсикологічний центр
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.: +38 (044) 258-47-43, факс: +38 (044) 526-96-43;
e-mail: office.medved@gmail.com; код ЄДРПОУ: 01897914

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. керівника

Дослідницько-випробувального
токсикологічного центру

Бобильова О.О.



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№3/28-A-1566-20 від «01» червня 2020 р.

Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 03.09.2019 р. № 20375,
виданий Дослідницько-випробувальному токсикологічному центру
ДП «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ,
ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА
Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»,
акредитованому відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

Всього аркушів 3

Київ – 2020 р.

Ф.7.8.01.00.01

Примітка: даний протокол відноситься лише до зразків, які пройшли випробування,
і не підлягає будь-якому частковому відтворенню без попередньої згоди ДВТЦ

1. Підстава для проведення випробувань: Договір №1300 від 20.05.2020 р.

(договір, інше)

Замовник: ТОВ «ВП «ПОЛІСАН», 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, e-mail: Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua; тел. (0542) 650-621, код за ЄДРПОУ 32318370

(назва та контактна інформація)

3. Опис зразка(ів): Зразки сумішей будівельних ТМ "Farbex": суміш клеюча TermoFIX, суміш клеюча та армуюча UniFIX ТМ "Farbex", суміш армуюча ProfiFIX ТМ "Farbex", штукатурка мінеральна декоративна «КОРОЇД», зерно 2,0 ТМ "Farbex", штукатурка мінеральна декоративна «КОРОЇД», зерно 2,5 мм ТМ "Farbex", штукатурка мінеральна декоративна «БАРАНЕЦЬ», зерно 1,5 ТМ "Farbex" та штукатурка мінеральна декоративна «БАРАНЕЦЬ», зерно 2,0 мм ТМ "Farbex", що виготовлені згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»; тип упаковки: полімерні банки вагою 300,0 г.

(ідентифікація, у разі необхідності, стан зразка)

3.1 Пакування: упаковка виробника.

3.2 Кількість (об'єм, маса) зразка(ів): 2 100,0 г.

3.3 Дата виготовлення/термін придатності: дата виготовлення: 04.2020 р.

3.4 Підприємство-виробник: ТОВ «СКАНТРЕЙД-УКРАЇНА», 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 7, тел/факс: (0532) 61-15-49, 61-24-28, код за ЄДРПОУ 14360570

3.5 Дані надані замовником: лист №12-05-4 від 12.05.2020 р., Акт приймання зразків (проб) №1 від 20.05.2020 р., зразки продукції.

3.5.1 Заява про обмеження відповідальності (відмову): ДВТЦ не відповідає за метод відбирання зразків та їх транспортування.

4. Інформація щодо відбирання зразка(ів): зразки сумішей будівельних ТМ "Farbex" відібрані, доставлені на адресу Дослідницько-випробувального токсикологічного центру ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України» представником Замовника та переданий згідно з Актом приймання зразків (проб) №1 від 20.05.2020 р.

(план, метод, місце відбирання, акт відбору, №, дата)

5. Заявлені вимоги до продукції: радіологічні дослідження зразків сумішей будівельних ТМ "Farbex" проводили згідно з МИ-12-04-99

(стандарти, специфікації тощо)

6. Дата отримання зразка(ів) для випробування: 20.05.2020 р.

7. Дата(и) виконання робіт: 20.05.2020 р. - 01.06.2020 р.

8. Результати випробувань наведені в таблиці(ях): №1

Ф.7.8.01.00.01

Примітка: даний протокол відноситься лише до зразків, які пройшли випробування, і не підлягає будь-якому частковому відтворенню без попередньої згоди ДВТЦ

Таблиця 1 - Результати радіологічних досліджень


Назва зразка	Питома активність природних радіонуклідів (Бк/кг $\pm$ % невизначеність)			Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф, (Бк/кг $\pm$ % невизначеність)
	Калій - 40	Радій - 226	Торій - 232	Аеф
Суміш клеюча TermoFIX ТМ "Farbex"	145 $\pm$ 28,2	15,1 $\pm$ 2,9	15,2 $\pm$ 2,9	47,3 $\pm$ 10,6
Суміш клеюча та армуюча UniFIX ТМ "Farbex"	138 $\pm$ 26,9	16,1 $\pm$ 3,1	16,7 $\pm$ 3,2	49,7 $\pm$ 11,3
Суміш армуюча ProfiFIX ТМ "Farbex"	117 $\pm$ 22,8	20,5 $\pm$ 4,0	8,6 $\pm$ 1,6	41,7 $\pm$ 9,7
Штукатурка мінеральна декоративна «КОРОЇД», зерно 2,0 ТМ "Farbex"	104 $\pm$ 20,2	21,3 $\pm$ 4,1	10,7 $\pm$ 2,1	44,2 $\pm$ 10,3
Штукатурка мінеральна декоративна «КОРОЇД», зерно 2,5 мм ТМ "Farbex"	106 $\pm$ 20,6	20,7 $\pm$ 4,0	12,2 $\pm$ 2,4	45,7 $\pm$ 10,6
Штукатурка мінеральна декоративна «БАРАНЕЦЬ», зерно 1,5 ТМ "Farbex"	74,6 $\pm$ 14,5	21,0 $\pm$ 4,1	21,7 $\pm$ 4,2	55,8 $\pm$ 13,8
Штукатурка мінеральна декоративна «БАРАНЕЦЬ», зерно 2,0 мм ТМ "Farbex"	70,7 $\pm$ 13,8	45,1 $\pm$ 8,8	20,1 $\pm$ 3,9	77,4 $\pm$ 20,1

9. Думки та тлумачення: Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів (Аеф) в представлених зразках сумішей будівельних ТМ "Farbex", що виготовлені згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови», не перевищує 370 Бк/кг, що відповідає I класу (використання для всіх видів будівництва без обмежень) згідно з вимогами НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України», «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», 2005 р.

10. Відповідальні виконавці:

Зав. сектором радіометричних досліджень лабораторії

«Токсикологічний дослідницький випробувальний центр фізико-хімічного аналізу та референс лабораторій» відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів»



В.В. Завальна

11. Відповідальний за оформлення протоколу:

Старший науковий співробітник, к.б.н.

С.В. Сноз

Ф.7.8.01.00.01



Примітка: даний протокол відноситься лише до зразків, які пройшли випробування, і не підлягає будь-якому частковому відтворенню без попередньої згоди ДВТЦ